



Търговски комплекси:



ТРЕГА ООД

Пловдив тел.: +359 32 67 11 11, 67 10 50
факс: +359 32 67 08 88, 67 60 70
София тел.: +359 2 945 80 88, 945 62 53
Кърджали тел.: +359 361 6 27 16

Централен офис : 4001 Пловдив, ул. "Атон" №20
e-mail: trega@plov.net
<http://www.tregaltd.com>

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

тип MG-520

НАБИВКА ОТ ЧИСТИ ВЪГЛЕРОДНИ ВЛАКНА

СЪСТАВ:

Набивката е изработена от непрекъсната нишка от чист въглерод и графитен прах. Благодарение на високото качество на графита, тази набивка работи при най-високи скорости и налягания. Тя е с висока механична здравина, много добра топлопроводимост и химически устойчива.

MG-520 е идеален технически продукт и най-доброто решение за уплътняване. Тя не се окислява, не се чупи, не изгаря (до 700°C) и не реагира с химикали. Препоръчва се за употреба, където условията са тежки и където не могат да се използват други.

ПАРАМЕТРИ:

MG-520			
Температура, T °C	700		
Налягане, P (bar)	200	100	50
Скорост, V (m/s)	1	3	30
pH	0-14		

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Следните видове центробежни помпи: многостъпални, нагнетателни, смукателни, вертикални и хоризонтални, под високо налягане, потопяеми, аксиални и други.

За всички видове бутални помпи и арматура.

Други приложения: Динамично оборудване и оборудване под високо налягане, компресори, и като цяло апаратура с въртливо движение при високи скорости. Препоръчителна употреба от производителя - за всички видове помпи, арматура и статично уплътняване.

ИНДУСТРИИ:

Захарна, флотационна, хартиена, химическа и нефто-химическа, електро и атомни централи.



РАЗМЕРИ И ОПАКОВКА:

размер, мм	4x4	5x5	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	19x19	22x22	25x25
кг/опакровка	0,5	0,5	0,5	1	1	1	2	2	3	3	3
м/опакровка	33	25	16,5	20	12	8	12,5	9	10	7,5	6